

MAUVIISCINE

Peinture de finition pour piscines et bassins au caoutchouc chloré en phase solvant.

Extérieur



Destination	Décoration et réfection des piscines et bassins d'agrément. Travaux neufs et de rénovation.
Propriétés	Très résistante aux produits de traitement courant des eaux de piscine. Bonne résistance aux UV, aux rayures et aux produits anti-algues. Résiste à l'immersion permanente dans l'eau. Bon pouvoir couvrant et garnissant..
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 8a

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide épais.
Masse volumique	1,37 Kg/L +/- 0.05
Extrait sec	En volume : 38% +/- 2 En poids : 61% +/- 2
Réglementation COV 2010	Hors champ de la directive européenne COV 2004/42.
Point éclair	Supérieur à 23°C.
Aspect du film	Mat.
Rendement	6 à 7m ² /L ou 4.4 à 5.1 m ² /Kg (en fonction de la nature et de la porosité du support.)
Séchage du film	Hors poussière : 15 min Sec au toucher : 2 h Recouvrable : 24 heures mini et 48 h conseillé Mise en eau : 5 jours mini – 7 jours conseillé
Teintes	Blanc et Bleu clair.
Conditionnements	2,5 L – 20 Kg
Conservation	36 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri à une température inférieure à 35°C.

MAUVIISCINE

Mise en œuvre

Dilution	Brosse et rouleau: Avec MX 100 - Voir tableau ci-dessous.		
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.		
Matériel d'application	Brosse spéciale pour peinture solvantée. Rouleau spécial peinture solvant à poil moyen (6 mm). Pistolet Airless (nous consulter).		
Nettoyage des outils	Diluant MX100.		
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1		
Supports admissibles	<u>Neufs</u>	: Béton et liants hydrauliques (28 jours de séchage minimum). Vérifier la porosité du support par le test de la goutte d'eau (moins de 4min pour être absorbée).	
	<u>Anciens</u>	: Supports précédemment revêtus d'une ancienne peinture adhérente au caoutchouc chloré.	
	<u>Non revêtus</u>	: Voir tableau.	
Préparation des supports	<u>Revêtus</u>	: Dégraissage, rinçage puis matage des surfaces par ponçage, dépoussiérage. Décapage complet si ancienne peinture non adhérente.	
Application	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.		

Supports neufs		Préparation	Sous-couches	Finition
Béton et liants hydrauliques	Ragréage ciment	Grattage, brossage et époussetage	1 couche de MAUVIISCINE diluée à de 15 à 20% avec Diluant MX100 Recouvrable : 24 heures minimum	2 couches de MAUVIISCINE diluée à 10% avec Diluant MX100 à 24 heures d'intervalle mini

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes)

Recommandations particulières	Sur Métaux, nous consulter.
	Ne pas appliquer sur liners en PVC et sur revêtements polyester (incompatible !).
	<u>Ne pas appliquer en plein soleil</u> (évaporation trop rapide des solvants = risques de décollements et de cloquages ultérieurs).
	<u>Ne pas appliquer en forte épaisseur</u> bien tendre le produit en couche mince. Privilégier les faibles épaisseurs en multipliant le nombre de couches.
	<u>Ne pas appliquer sur support chaud</u> (Température du support : 25°C maxi)
	Ne pas appliquer en plein soleil (privilégier une application en matinée)
<u>Attendre au minimum 7 jours</u> avant mise en eau du bassin pour une résistance optimale.	

Hygiène & sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité sur www.quickfds.fr
	Inflammable.
	Lire les informations de sécurité sur l'emballage