

ACRYL 320 MAT



**Peinture de finition mate veloutée, semi-tendue
à base de résines acryliques pures en phase aqueuse.**

Intérieur
Extérieur



Destination	Protection et décoration des façades. Décoration des murs et plafonds, menuiseries bois ou métalliques en pièces sèches et humides. Travaux neufs et de rénovation.
Propriétés	Application multi-supports. Excellente résistance à la pluie et aux UV. Sans odeur. Microporeuse. Excellent rendement. Lavable et lessivable. Séchage rapide.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,49 Kg/L
Extrait sec	En volume : 41% En poids : 61%
COV 2010	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/L. Ce produit contient au maximum 2 g/L.
Point éclair	Sans objet.
Aspect du film	Mat velouté, semi-tendu.
Brillant spéculaire (angle de 60°)	< 10
Rendement	7 à 9m ² /L en fonction de la nature et de la porosité du support.
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors poussière : 30min Sec au toucher : 1h Recouvrable : 3h
Teintes	Blanc et noir, 23 tons pastel et vifs. Tons pastel réalisables à partir de colorants universels MAUVILAC (Ne pas dépasser 5% du volume de peinture à teinter en colorants universels).

ACRYL 320 MAT

Conditionnements	0,5L – 2,5L – 6L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

Mise en œuvre

Dilution	Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. Pistolet airless : 5% maximum à l'eau.
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles). Rouleau Anti-goutte ou Murs et plafonds (poils 12mm). Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports admissibles	<u>Neufs</u> : Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents), enduits de peintre, métaux ferreux et non ferreux (primaire adapté), bois et dérivés. <u>Anciens</u> : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs, revêtus d'une ancienne peinture adhérente (sauf revêtements d'imperméabilité).
Préparation des supports	<u>Non revêtus</u> : Voir tableau. <u>Revêtus</u> : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.
Application	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs		Préparation	Sous-couches	Finition
Bois	Gras	Dégraissage à l'acide oxalique	ACROFIX UNIVERSEL	2 couches d' ACRYL 320 MAT à 3 heures d'intervalle.
	Non gras	Nettoyage à l'acétone	ACROFIX BOIS	
Métaux	Ferreux	Elimination de la rouille au SUPERMETALIK	MAUVIFER ou KILLOX	
	Non ferreux	Dérochage chimique obligatoire	ACROFIX METAUX	
Murs extérieurs	Ragréage ciment	Grattage, brossage et époussetage	ACROFIX UNIVERSEL ou ACRYL 320 MAT dilué à 10% d'eau	
Murs intérieurs	Enduits de plâtre	Brossage et époussetage	ACROFIX UNIVERSEL	
	Ragréage ciment	Grattage, brossage et époussetage	ou	
	Plaques de plâtre cartonnées	Brossage et époussetage	ACRYL 320 MAT dilué à 10% d'eau	
Plastiques et PVC		Dégraissage à l'acétone	ACROFIX UNIVERSEL	

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes).

Hygiène & sécurité	Fiche de Données de Sécurité disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04. Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.
-------------------------------	--