

ACROFIX UNIVERSEL



Impression universelle, à base de résines acryliques en dispersion.

Intérieur
Extérieur



Destination

Impression sur la plupart des supports courants (sauf mélaminés, carrelages).
Travaux neufs et de rénovation.

Propriétés

Application multi-supports.
Bon pouvoir couvrant et garnissant.
Recouvrable par tous types de finitions acryliques, alkydes, pliolite, époxy, polyuréthanes.
Sans odeur.
Microporeux.
Excellent rendement.
Séchage rapide.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide fluide.

Masse volumique

1,38 Kg/L.

Extrait sec

En volume : 45%
En poids : 60%

COV 2010

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 140g/L.
Ce produit contient au maximum 139g/L.

Point éclair

Sans objet.

Aspect du film

Mat.

Brillant spéculaire (angle de 60°)

< 10

Rendement

9 à 10m²/L en fonction de la nature et de la porosité du support.

Séchage du film*

(* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)

Hors poussière : 30min
Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 4h

Teintes

Blanc.
Possibilité d'obtenir des tons pastel à partir de colorants universels MAUVILAC (ne pas dépasser 3% du volume de peinture à teinter) pour améliorer le pouvoir couvrant des peintures de finition.

ACROFIX UNIVERSEL

Conditionnements

0,5L – 2,5L – 6L

Conservation

12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

Mise en œuvre

Dilution

Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi.
Pistolet airless : 5% maximum à l'eau.

Préparation du produit

Bien mélanger avant emploi.

Matériel d'application

Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles).
Rouleau Anti-goutte ou Murs et plafonds (poils 12mm).

Pistolet airless.

Eau.

Nettoyage des outils

Conformes au DTU 59.1

Conditions d'application

Supports admissibles

<u>Neufs</u>	: Béton et liants hydrauliques, dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents), enduits de peintre, métaux non ferreux (primaire adaptée).
<u>Anciens</u>	: Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs, revêtus d'une ancienne peinture adhérente (sauf revêtements d'imperméabilité).

Préparation des supports

Non revêtus : Voir tableau.

Revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Application

Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs		Préparation	Sous-couches
Métaux	Non ferreux	Dérochage au LITHOFORME n°2	ACROFIX UNIVERSEL
Murs intérieurs	Enduits de plâtre	Brossage et époussetage	
	Ragrément ciment	Grattage, brossage et époussetage	
	Plaques de plâtre cartonnées	Brossage et époussetage	
Plastiques et PVC		Dégraissage à l'acétone	

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes)

Hygiène & sécurité

Fiche de Données de Sécurité disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.