

# FOREST LASURE AQUA+



**Lasure satinée pour boiseries,  
à base de résines acryliques en phase aqueuse.**

Intérieur  
Extérieur



<b>Destination</b>	Protection et décoration des bois (hors caillebotis, parquets et planchers bois). Travaux neufs et de rénovation en intérieur et extérieur.
<b>Propriétés</b>	Formule gélifiée spéciale « climats tropicaux » (anti-UV). Évite l'effet du grisaillement du bois (formule teintée uniquement). Imperméabilise le bois (hydrofuge). Protection fongicide de surface contre le développement de champignons. Laisse respirer le bois (microporeuse). Rendement élevé.
<b>Classification</b>	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Liquide gélifié.
<b>Masse volumique</b>	1,03 Kg/L.
<b>Extrait sec</b>	En volume : 23% En poids : 24%
<b>COV 2010</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit contient au maximum 129g/L.
<b>Point éclair</b>	Sans objet.
<b>Aspect du film</b>	Satiné.
<b>Brillant spéculaire</b> (angle de 60°)	45 ± 10.
<b>Rendement</b>	14m <sup>2</sup> /L en fonction de la nature et de la porosité du support.
<b>Séchage du film*</b> (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors poussière : 10mn Sec au toucher : 20mn Recouvrable : 2h
<b>Teintes</b>	Incolore, 10 teintes bois et Blanc cérusé.
<b>Conditionnements</b>	0,75L – 6L
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.



# FOREST LASURE AQUA+

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Brosse	: Prêt à l'emploi.
<b>Préparation du produit</b>	Bien mélanger avant emploi.	
<b>Matériel d'application</b>	Brosse Spéciale Acrylique et Brosse à réchampir (angles).	
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau.	
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1 <b>Ne pas appliquer la version incolore à l'extérieur.</b>	
<b>Supports admissibles</b>	<u>Neufs</u>	: Bois et dérivés.
	<u>Anciens</u>	: Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs.
<b>Préparation des supports</b>	<u>Non revêtus</u>	: Voir tableau.
	<u>Revêtus</u>	: Ponçage, brossage et dépoussiérage.
<b>Application</b>	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.	

Supports neufs		Préparation	Sous-couches	Finition
Bois	Gras	Dégraissage à l'acide oxalique	<b>FOREST LASURE AQUA+</b> Diluée à 5-10% d'eau	2 couches <b>FOREST LASURE AQUA+</b> à 2 heures d'intervalle
	Non gras	Nettoyage à l'acétone		

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes).

**Hygiène & sécurité** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [Quickfds.fr](http://Quickfds.fr) ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.  
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

