

EXELENZ MAT

Peinture Laque Acrylique-Uréthane



INTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Peinture-Laque mate à base de résines acrylique-uréthane en phase aqueuse pour les travaux de décoration et de protection de surfaces murales mais aussi des menuiseries bois ou métal préalablement imprimées
Etat de finition de type A et B soignée.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat velouté, tendu et fin.
Haut pouvoir couvrant et garnissant. Non jaunissant.
Très haute résistance à cœur à la rayure et aux petits chocs
Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
Lessivable
Excellente résistance aux traces de lustrage.
Application aisée et sans odeur

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits de lissage, plaques de plâtre,....
Autres supports (bois , métaux, ...) : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture liquide onctueuse
Densité	: 1,31 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 55 % +/- 2
Résistance abrasion humide NF EN 13 300	: Classe 1 (très lessivable)
Rendement moyen par couche	: 12 à 13 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,07 à 0,08 L / m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30 mn minimum Recouvrable : 5h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2 / 6a
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).	
Ce produit contient moins de : 29 g/L de COV (calculé).	

TEINTES : Blanc et Bases à teinter

Nuancier CREATIONS Plus
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres	Bois et dérivés (* intérieur)	Métaux ferreux (agrafe, tête de clou)	Enduit pelliculaire
IMPRESSION (1 couche)	COVATEX dilué ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION	COVABOIS Ou U'PRIM universel	U'PRIM METAUX	COVATEX dilué ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION
FINITION (2 couches)	EXELEENZ MAT	EXELEENZ MAT	EXELEENZ MAT	EXELEENZ MAT

Remarque :

Sur fond douteux ou ancienne alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
Sur métaux non ferreux : Impression par U'PRIM METAUX après dérochage
Sur PVC (conduite d'eau) : Impression par U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse à poil synthétique (blanc), rouleau laqueur 5 mm ou mousse floquée, pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 1L - 2.5L - 10L

HYGIENE ET SECURITE :

HYGIENE ET SECURITE :
Disponible sur site internet Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
12 mois si entamé avec fermeture hermétique dans son emballage d'origine.

Stocker à des températures inférieures à 35° C. dans un endroit frais et aéré.