

MURCOAT

**Revêtement semi-épais imperméable, mat velouté
à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.**

Extérieur



Destination	Protection et décoration des façades extérieures. Travaux neufs et de rénovation.
Propriétés	Restaure l'imperméabilité des supports anciens (crépis, enduits projetés...) Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Masque la microfissure (caractère anti-faïençage). Protection renforcée.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide semi-épais.
Masse volumique	1,34 Kg/L.
Extrait sec	En volume : 42% En poids : 63%
COV 2010	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/L. Ce produit contient au maximum 39g/L.
Point éclair	Sans objet (inflammable).
Aspect du film	Mat velouté.
Brillant spéculaire (angle de 60°)	< 10
Rendement	4.6 à 5m ² /L en fonction de la nature et de la porosité du support.
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors pluie : 4h Sec au toucher : 6h Recouvrable : 24h
Teintes	Blanc, tons pastel et vifs. Nuanciers CREATIONS, EXPRESSIONS et HARMONIE. Les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 sont fortement déconseillées (décollement de zones ragrées et phénomène de dépigmentation possible).
Conditionnements	2,5L – 6L – 12L.

MURCOAT

Conservation

12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

Mise en œuvre

Dilution

Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi.
Pistolet airless : Dilution possible jusqu'à 5% avec de l'eau

Préparation du produit

Bien mélanger avant emploi.

Matériel d'application

Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles).
Rouleau Spécial Façades (poils 20-24mm).
Pistolet airless.

Nettoyage des outils

Eau.

Conditions d'application

Conformes au DTU 59.1

Supports admissibles

Neufs : Béton et liants hydrauliques (28 jours de séchage minimum).
Anciens : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs, non fissurés. En présence de moisissures ou mousses, brossage et nettoyage au **FACACLEAN** (temps de contact : 1 semaine) puis rinçage soigné et séchage complet.

Préparation des supports

Non revêtus : Voir tableau.
Revêtus : Décapage complet des revêtements non adhérents ou nettoyage et décontamination des revêtements existants cohésifs

Application

Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs		Préparation	Sous-couche	Finition
Murs extérieurs	Ragréage ciment Parpaings lisses Béton banché Clains en fibrociment	Grattage, brossage et époussetage	MURCOAT dilué à 5 à 10% d'eau ou ACROFIX UNIVERSEL	2 couches de MURCOAT à 24 heures d'intervalle.

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes)

Hygiène & sécurité

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.