

# VALSEC M-7.5

M-7,5  
UNE EN 998-2

Mortier de résistance 7,5 N/mm<sup>2</sup>



Mortier sec fabriqué et prêt à gâcher d'après la norme UNE EN 998-2 pour l'élévation des murs à l'intérieur et à l'extérieur.

Le mortier **VALSEC M-7,5** est disponible:

**VALSEC M-7,5 GRIS**  
**VALSEC M-7,5 BLANC**

## Domaine d'emploi

Maçonnerie de blocs de béton, parpaings de terre cuite ou de pierre naturelle  
Crépis intérieurs et extérieurs  
Mise en place de tuiles  
Support de pavage  
Pose de carrelage, nivellement et remplissage...

## Conditionnement

Le matériel est livré pré mélangé à sec. Il suffit d'ajouter l'eau de gâchage nécessaire.  
Sacs de 25 kg.

## MODE D'EMPLOI

### Melange

Verser 3 Litres d'eau par sac de mortier **VALSEC M-7,5** (0.12 l/kg)  
Le gâchage est réalisé avec un malaxeur (type bétonnière) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène  
Temps d'utilisation du mélange jusqu'à 90 minutes après son élaboration

### Application

Les supports doivent être propres et humides.  
Il faut éviter d'appliquer le mortier sur de la peinture vieillie, du plâtre ou sur une surface qui se désagrège. Étendre le mortier sur le support à l'aide d'une truelle. Placer le bloc sur la couche de mortier frais et le presser fortement.  
Température d'application: 5°C – 30°C.

## Données techniques

### Composition:

- Ciment
- Sable calcaire 0/2 mm
- Adjuvants

### Résistance:

Résistance à la compression à 28 jour  $\geq 7,5$  N/mm<sup>2</sup>.

En conformitée Declaration CE			
Résistance à l'union	0,15 N/mm <sup>2</sup>	Réaction au feu Classe A1	Classe A1
% contenant de chlorures < 0,5	< 0,1%	Conductivité thermique	0,67 W/mK
Permeabilité à la vapeur d'eau	$\mu 15/35$	Absorption d'eau	< 2 Kg/ m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
Densité apperente	> 1,3 Kg/l		

Consommations	
18 $\pm$ 2 kg/m <sup>2</sup> par cm d'épaisseur	Temps d'utilisation
35 kg/m <sup>2</sup> de mur en blocs creux de 20 x 20 x 50 cm (UNE EN 1015-1)	90 min aprox.

## Qualité

**Mortier VALSEC M-7,5** Produit soumis à un contrôle de qualité selon la norme EN 998-2. Mortier de maçonnerie conçu pour supporter la résistance à la compression Classe M-7,5 selon NF EN 998-2.

## Stockage

Stockez dans un endroit fermé et à l'abri de l'humidité. Il est conseillé de l'utiliser dans un délai de douze mois à compter de la date de fabrication qui figure sur l'emballage.

