

NOTICE PRODUIT

Sika MonoTop®-311 FR

MORTIER DE RÉPARATION FIN, FIBRÉ ET RAPIDE.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier prêt-à-gâcher, à base de liant hydraulique modifié, de fibres.

Classement R3 selon la EN 1504-3.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton. Convient pour des environnements XC1 à 4, XD1 et 2, XF1 et 3, définis dans la norme EN 206
- Réparation en faible et forte épaisseur, en intérieur et extérieur
- Produit également adapté aux travaux à basse température
- Joints de prédalles et prémurs

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Facilité d'application en sol, en mur, en plafond, grâce à sa consistance pâteuse.
- Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique)
- Prise et durcissement rapides
- Finition immédiate et esthétique
- pH élevé passivant l'acier

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE – EN 1504-3 : Principe 3 (restauration du béton) – Méthode 3.1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Ciment
Conditionnement	Sac de 25 kg
Aspect / Couleur	<ul style="list-style-type: none">▪ Version gris▪ Version gris clair

Durée de Conservation	Le produit stocké en emballage intact non entamé se conserve 12 mois.
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité
Granulométrie maximale	Inférieure à 0,8 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression	Selon la norme EN 12190 : <ul style="list-style-type: none"> 7 jours: 33 MPa env. 28 jours: 42 MPa env.
Module d'Elasticité à la Compression	Selon la norme EN 13412 <ul style="list-style-type: none"> > 15 GPa
Résistance à la Flexion	Selon la norme EN 12190 : <ul style="list-style-type: none"> 28 jours: 10 MPa env.
Adhérence par Traction directe	<ul style="list-style-type: none"> Adhérence initiale : > 1,5 MPa selon norme NF EN 1542 Adhérence après cycles gel-dégel : > 1,5 MPa selon norme NF EN 13 687-4

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Un sac de 25 kg représente environ 14 litres de mortier frais. La consommation est d'environ 1,6 kg de poudre/m ² /mm d'épaisseur.
Épaisseur de la Couche	Épaisseur minimale: 3 mm. <ul style="list-style-type: none"> En vertical, s'applique entre 3 et 70 mm par passe En sous face, s'applique entre 3 et 10 mm
Température de l'Air Ambiant	<ul style="list-style-type: none"> Température ambiante : 5°C à 30°C Pour les applications lors de température supérieure à 20°C, stocker préalablement les sacs à l'abri de la chaleur et du soleil, utiliser de l'eau fraîche.
Température du Support	Éviter l'application en plein soleil, en plein vent.
Durée Pratique d'Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> 15 min (à 20°C)
Temps de Prise initial	<ul style="list-style-type: none"> environ 1h30 à 20°C
Temps de Prise final	<ul style="list-style-type: none"> environ 3h à 20°C

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente. Il doit être notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure, d'anciens revêtements et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence du mortier.
- Les arrêtes qui délimitent la zone à réparer doivent être franches.
- Le support doit présenter une cohésion d'au moins 1 MPa en traction directe.
- Les aciers apparents doivent être brossés ou sablés pour éliminer la rouille, puis recouverts du produit de passivation Sika MonoTop-910 N.
- Lors de l'application, le support doit être saturé en eau. Veiller cependant à ce qu'il ne reste pas de film ou de flaque d'eau en surface, ce qui pourrait nuire à l'adhérence du mortier.

MÉLANGE

Gâcher le Sika MonoTop-311FR / -311FR CLAIR à consistance adaptée.

Suivant les conditions d'application (température ambiante, température du produit, hygrométrie) la quantité d'eau de gâchage pour un sac de 25 kg varie entre 3,7 et 4 litres d'eau. (ratio nominal : 3,85 litres d'eau/ sac de 25 kg).

Ne préparer que la quantité utilisable pendant la durée pratique d'utilisation.

APPLICATION

- Sur support rugueux et préalablement préparé, une couche d'adhérence n'est généralement pas nécessaire.
- Pour certaines applications (support fermé, lisse) il est possible d'appliquer une barbotine constituée de Sika Monotop-311FR / -311FR CLAIR gâché avec environ 4,5 l, puis ensuite réaliser l'application du Sika Monotop-311FR à la truelle sur ce primaire encore poisseux.
- La finition s'effectue à la taloche plastique éponge ou

- polystyrène dès que le mortier commence à tirer.
- Protéger le mortier frais contre la dessiccation en appliquant un produit de cure ou en humidifiant légèrement la surface du mortier.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après usage.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Notice Produit
Sika MonoTop®-311 FR
Février 2020, Version 01.03
020302040030000032

responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaMonoTop-311FR-fr-FR-(02-2020)-1-3.pdf